

## Системы плиточной облицовки

# ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ OF 40

(Fugenmörtel Objekt OF 40)

- > водо- и морозостойкая
- > для внутренних и наружных работ
- > для швов шириной 2-7 мм
- > безопасная для пищевых продуктов
- > обладает противогрибковыми свойствами
- > стойкий цвет
- > легкая в нанесении



### СВОЙСТВА

Затирка на основе цементного вяжущего, водо- и морозостойкая, имеет стойкий цвет, обладает противогрибковыми свойствами, безопасная для пищевых продуктов, легкая в нанесении.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних и наружных работ для заполнения межплиточных швов шириной от 2 до 7 мм в настенных и напольных облицовках из керамической плитки, плит, мозаики.

Перед началом работ необходимо прочитать инструкцию!

### ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

#### Фасовка:

Коробка: 2 кг. Поддон: 216 шт. (432 кг).

#### Хранение:

В оригинальной запечатанной упаковке на деревянных поддонах в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %. Срок хранения 24 месяца (от даты производства).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход воды:	ок. 0,3 л/кг
Пауза между перемешиваниями:	ок. 3 мин
Жизнеспособность:	ок. 2 ч
Пешеходная нагрузка:	через 24 ч
Ширина шва:	2-7 мм
Расход сухой смеси:	ок. 0,5 - 0,9 кг/м <sup>2</sup> , в зависимости от размера плитки и ширины шва

**Цвета:** белый, темно-серый, серый, светло-серый, антрацит, жасмин, светло-бежевый, бежевый, темно-бежевый, терракота, коричневый, бали, бермуда, голубой, светлый аквамарин, рубин, ваниль, ярко-зеленый, серый шелк, сиена.  
(см. прил.)

### ПРИМЕНЕНИЕ

#### Инструменты:

Низкооборотный миксер, контейнер для смешивания, кельма, гладилка для расшивки швов, резиновый шпатель, губка, контейнер для воды. После использования промыть инструменты водой!

#### Подготовка основания:

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основании собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения. С появлением настоящей технической спецификации все предыдущие становятся недействительными.

ООО МУРЕКСИН, 141980 Дубна, Московская область, ул. Университетская 11, Российская Федерация

Тел/Факс: +7 495 984 76 12 / 76 91

e-mail: info@murexin.ru, Internet: www.murexin.ru

## Системы плиточной облицовки

Плиточный клей должен полностью высохнуть. Швы между плитками очистить от пыли, остатков раствора, других загрязнений и увлажнить губкой.

В условиях повышенных статических нагрузок и температурных перепадов, например, на террасах, фасадах, полах с подогревом, рекомендуется использовать Затирку для швов FM 60.

Затирка непригодна для устройства кислотостойких полов, деформационных швов, эксплуатации в условиях постоянно присутствующей влаги. Для таких помещений рекомендуется использовать эпоксидную затирку для швов FMY 90 или затирку для швов Экстрим FME 80.

### Приготовление раствора:

Сухую смесь постепенно высыпать в воду и тщательно перемешать при помощи миксера до получения однородно окрашенной массы без комков. Выдержать технологическую паузу 3 мин, после чего еще раз перемешать.

### Пропорции смешивания:

ок. 0,3 л воды на 1 кг сухой смеси.

**ВНИМАНИЕ!** Передозировка воды недопустима, т.к. это ведет к снижению прочности.

### Заполнение швов:

Заполните швы затиркой с помощью резинового шпателя по диагонали относительно шва. Через 5-15 мин после этого, когда состав начнет затвердевать, осторожно протрите поверхность плитки мягкой влажной губкой. Чаше споласкивайте губку, но избегайте ее чрезмерного увлажнения. Убедитесь в том, что швы плотно заполнены. После полного высыхания затирки удалите цементный налет с плитки сухой мягкой тряпкой.

В течение 24 часов после завершения работ необходимо защищать поверхность от механической нагрузки (ходжения). Чтобы избежать образования пятен в затирке, перед проведением работ необходимо дать плиточному клею полностью высохнуть и удалить остатки клея из швов. Полная однородность цвета достигается при использовании затирки одной производственной партии.

**ВНИМАНИЕ!** Не проводить работы при температуре воздуха, основания или материала ниже +5<sup>0</sup> С или выше +30<sup>0</sup> С.

## СИСТЕМНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Санитарный силикон SIL 60 для герметизации деформационных и соединительных швов.

## ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Следуйте нормам, указаниям и техническим требованиям по подготовке основания. Не следует проводить работы при температуре ниже +5<sup>0</sup>С. При высокой влажности и низкой температуре процесс твердения замедляется, в то время как высокие температуры ускоряют твердение. Не используйте другие материалы!

### Охрана труда:

При работе используйте спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Для получения более подробной информации по составу, использованию, чистке, данным по применению и удалению просьба ознакомиться с Инструкциями по безопасности.

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основании собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения. С появлением настоящей технической спецификации все предыдущие становятся недействительными.

ООО МУРЕКСИН, 141980 Дубна, Московская область, ул. Университетская 11, Российская Федерация

Тел/Факс: +7 495 984 76 12 / 76 91

e-mail: info@murexin.ru, Internet: www.murexin.ru

## Системы плиточной облицовки

### ПРИЛОЖЕНИЕ

#### Цвета затирок



Возможное расхождение оттенков вызвано полиграфическим исполнением.  
Уточните цвета по дисплею с образцами затирок.

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основании собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения. С появлением настоящей технической спецификации все предыдущие становятся недействительными.

ООО МУРЕКСИН, 141980 Дубна, Московская область, ул. Университетская 11, Российская Федерация

Тел/Факс: +7 495 984 76 12 / 76 91

e-mail: info@murexin.ru, Internet: www.murexin.ru

Дата актуализации: 25.12.14; vt-04